

Ciments du Maroc
621, boulevard Panoramique
20 150 Casablanca
Maroc
Tél. +212 522 85 94 50

Caractéristiques techniques du clinker produit par chaque usine du groupe – Juillet 2025

	Ait Baha	Marrakech	Safi
SiO ₂ %	20,94	20,21	20,06
Al ₂ O ₃ %	5,43	5,10	5,66
Fe ₂ O ₃ %	3,50	3,11	3,60
CaO%	65,80	63,39	64,77
MgO %	<5%	<5%	<5%
C ₃ S %	>58	>53	>57
C ₂ S %	>10	>14	>11
C ₃ A %	<10	<10	<10
C ₃ S + C ₂ S %	>68	>67	>68
CaOTSiO ₂	>2	>2	>2